

## Ασφαλτική μαστίχη

### Ιδιότητες

Ασφαλτική σφραγιστική μαστίχη με εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

### Πεδία εφαρμογής

Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση αρμών σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, για τη σφράγιση-γεφύρωση τριχοειδών ρωγμών, για τη σφράγιση σε δύσκολα σημεία επικόλλησης των ασφαλτοπάνων (π.χ. υδρορροές, συναρμογές, τελειώματα σε στηθαία κλπ.) καθώς και για επιδιορθώσεις σε ασφαλτικές στρώσεις.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: παχύρρευστη κολλώδης  
Απόχρωση: μαύρο  
Ειδικό βάρος: 1,40 kg/lit  
Υπόλειμμα απόσταξης: 80-85%  
Καθαρισμός των εργαλείων:  
Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με βενζίνη ή διαλύτη.

### Τρόπος χρήσης

Η μαστίχη ISOMAC εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ. Σε οριζόντιους αρμούς με μεγάλο μήκος μπορεί να αραιωθεί με βενζίνη και να εφαρμοστεί με έγχυση από το δοχείο.

Η μαστίχη αρχίζει να πήζει μετά από 24 ώρες. Η απώλεια όγκου, που μπορεί να παρατηρηθεί λόγω της εξάτμισης των διαλυτών, συμπληρώνεται με το ίδιο υλικό την επομένη της αρχικής εφαρμογής.

### Κατανάλωση

1,2-1,3 kg/lit.

### Συσκευασία

Δοχεία 5 kg και 20 kg.

### Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους δροσερούς, προστατευένους από την υγρασία και τον παγετό.

### Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/EK (Παράρτημα II, πίνακας A), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ζ, τύπος Δ είναι 350g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν ISOMAC έχει μέγιστη περιεκτικότητα <350 g/l ΠΟΕ.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
Θεσσαλονίκη: 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος  
Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475  
Αθήνα: 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα  
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)