

## Υψηλής ποιότητας αντιμολυστικό πλαστικό χρώμα

### Ιδιότητες

Υψηλής ποιότητας αντιμολυστικό πλαστικό χρώμα, για τη βαφή εσωτερικών επιφανειών. Χάρη στις ειδικές μυκητοκτόνες ουσίες που περιέχει εμποδίζει δραστικά τη δημιουργία μούχλας και βακτηρίων, για αυτό είναι ιδανικό για χώρους με υψηλή υγρασία και υδρατμούς, όπως κουζίνες, μπάνια, υπόγεια κτλ. Παρουσιάζει υψηλή καλυπτικότητα και ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους νέο ή παλαιό υπόστρωμα όπως σοβά, σκυρόδεμα, τούβλα, γυψοσανίδες, ξύλο κτλ. Είναι ευκολοδούλευτο, στεγνώνει γρήγορα και έχει υψηλές αντοχές στο συχνό πλύσιμο. Δεν περιέχει αμμωνία. Δημιουργεί μία τελική επιφάνεια με ένα άψογο ματ αποτέλεσμα.

Πιστοποιημένο για την αντιμολυστική του δράση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22196.

### Πεδία εφαρμογής

Το ISOMAT BATH & KITCHEN εφαρμόζεται εσωτερικά, σε νέες ή παλιές επιφάνειες, αφού προετοιμαστούν κατάλληλα, επάνω σε όλα τα συνηθισμένα οικοδομικά υλικά, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, γυψοσανίδες, ξύλο κλπ.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αποχρώσεις:	λευκό και 1330 επιλεγμένες (χρωματολόγιο ISOMAT COLOR SYSTEM)
Τύπος:	100% πλαστικό χρώμα
Ιξώδες (Poise):	14-16
Πυκνότητα:	1,43 kg/l
pH:	8-9 στους +23°C
Καλυπτικότητα:	min 97%
Λευκότητα:	min 87%
Αντοχή σε πρόσφυση:	1,90 N/mm <sup>2</sup>
Αντοχή στο πλύσιμο:	>20.000 κύκλους
Αντιβακτηριαδική δράση:	Άριστη, R>4,7 καταστροφή βακτηρίων >99,9%
(ISO 22196, έλεγχος σε Staphylococcus aureus και σε Escherichia coli, ελάχιστη απαίτηση R>2)	
Χρόνος στεγνώματος:	1 h στην αφή

Χρόνος επαναβαφής: 3-4 h

Καθαρισμός εργαλείων : Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται, αμέσως μετά από τη χρήση τους, με νερό.

### Τρόπος χρήσης

#### 1. Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη, σαθρά υλικά, σκόνες κλπ.

- Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται με την ακρυλική μαστίχη ISOMASTIC-A.
- Υπάρχουσες ατέλειες στο σκυρόδεμα επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα DUROCRET.
  - Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα UNICRET και UNICRET-FAST.
  - Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται ο στόκος σπατουλαρίσματος STUCCOCRET.

Επιφάνειες που έχουν ήδη αναπτυγμένη μούχλα πρέπει πρώτα να καθαριστούν με το ειδικό αντιμολυστικό υγρό καθαρισμού CL-MOLD. 24 ώρες μετά τον καθαρισμό απομακρύνονται με τρίψιμο τα υπολείμματα της μούχλας, ξεβγάζουμε με καθαρό νερό και αφήνουμε την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως. Ακολουθεί αστάρωμα με το ακρυλικό, μικρονιζέ αστάρι νερού PRIMER CLASSIC, αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό, το οποίο ενδείκνυται και για την σταθεροποίηση της επιφάνειας όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται. Για την επαναβαφή επιφανειών που δεν έχουν προβλήματα δεν είναι απαραίτητο το αστάρωμα.

#### 2. Εφαρμογή

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό. Το ISOMAT BATH & KITCHEN εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη. Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και το στέγνωμα του χρώματος θα πρέπει να είναι από +10°C έως +35°C.

## Απόδοση

Το ISOMAT BATH & KITCHEN καλύπτει 12 m<sup>2</sup> ανά λίτρο, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

## Συσκευασία

Δοχεία 0,75, 3 και 10 l.

## Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

## Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα II, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος α, τύπος Υ είναι 30g/l (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν.

Το έτοιμο προς χρήση προϊόν Το ISOMAT BATH & KITCHEN έχει μέγιστη περιεκτικότητα <30 g/l ΠΟΕ.

### ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ  
**Θεσσαλονίκη:** 17ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου  
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Αθήνα:** 57ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα  
Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)