

## AQUASMART® -TC ANTISTAIN

**Υδατοδιαλυτό, Αλειφατικό επίχρισμα, βάσεως, δύο συστατικών, με σατινέ αποτέλεσμα.**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **AQUASMART®-TC ANTISTAIN** είναι υδατοδιαλυτό, αλειφατικό επίχρισμα / βαφή, δύο συστατικών. Είναι ιδανικό για χρήση ως υδρόφοβη προστατευτική επίστρωση. Το υλικό συνίσταται ιδιαίτερα ως προστατευτικό επίχρισμα (προστασία UV, τριβής και λεκέδων) πάνω από αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοϊδη δάπεδα, σταμπωτά δάπεδα, φυσική πέτρα κτλ. Το υλικό εμποτίζει και προσδίδει υδρόφοβία αλλά και προστασία από λεκέδες εφόσον ακόμα και δύσκολοι λεκέδες από καφέ και τσai ευκολα καθαρίζονται.

Εφαρμόζεται με ρολό (μοχαίρ) σε μία ή δύο στρώσεις με ελάχιστη συνολική κατανάλωση 0.150-0.250 kg/m<sup>2</sup>.

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ως προστατευτικό επίχρησμα πάνω από αυροεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία ή σταμπωτό μετόν
- Ως υδρόφοβη, προστατευτική μεμβράνη τσιμεντοκονιαμάτων.
- Προστατευτική επίστρωση σε εφαρμογές σταθμευσης αυτοκινητων
- Βαφή Ξυλου/μετάλλου

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υδατοδιαλυτό,
- Βάφεται εύκολα με υδατοδιαλυτές βαφές,
- Πολυμερίζεται (στεγνώνει) γρήγορα,
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία,
- Καθαρίζει ευκολα
- Σατινέ αποτέλεσμα

### ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθαρίζουμε την επιφάνεια, ιδανικά με πιεστικό νερό. Απομακρύνουμε σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς οργανισμούς, άλατα, λάδια, κλπ. Ανομοιομορφίες της επιφάνειας ενδεχομένως να χρειαστούν λείανση.

### Ανάμιξη:

Απαιτείται μαλακή ανάδευση του συστατικού Α με το συστατικό Β. Εάν απαιτείται χρωματισμός του υλικού, προσθέστε 5-10% υδατοδιαλυτό χρώμα και αναμίξτε ξανά.



Κατά την ανάδευση είναι πολύ σημαντικό να μην εισαχθεί αέρας στο μίγμα, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει φουσκάλες στη τελική μεμβράνη.

Το μίγμα, μετά την ανάμιξη, πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 30 λεπτά. Κατά την εφαρμογή αποφεύγουμε να περνάμε το ρολό από το ίδιο σημείο για δεύτερη φορά, καθώς υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν ανομοιομορφίες στην τελική μεμβράνη.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: **0.150-0.25 kg/m<sup>2</sup>**.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός καθαρίζονται με νερό.



## AQUASMART® -TC ANTISTAIN

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Συστατικό Α 0,160kg + Συστατικό Β 0,8kg.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική του συσκευασία, κι εφ' όσον δεν έχει ανοιχτεί, τουλάχιστον 12 μήνες από την

ημερομηνία παραγωγής σε θερμοκρασία 5-25 °C σε ξηρούς χώρους. Από τη στιγμή που θα ανοιχτεί, πρέπει να καταναλωθεί άμεσα.

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε απαραίτητα το Φυλλάδιο Ασφαλείας (M.S.D.S.) του υλικού.

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
% Στερεά	%		40
Ειδικό βάρος	gr/cm <sup>3</sup>	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 @ 20 °C	1
Θερμοκρασία κατά την εφαρμογή	°C	-	>5
QUV Accelerated Weathering Test (4hr UV, @ 60 °C (UVB-Lamps) & 4hr COND @ 50 °C)	-	ASTM G53	passed (2,000 hours)

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

## AQUASMART<sup>®</sup> -TC ANTISTAIN

