

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-905 W

ΡΗΤΙΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sikagard®-905 W είναι έτοιμη προς χρήση, υδατικής βάσης ρητίνη για προστασία έναντι υγρασίας και επιφανειακός σταθεροποιητής υποστρώματος δια εμποτισμού. Το Sikagard®-905 W γίνεται διαφανές μετά την ωρίμανση. Το Sikagard®-905 W αποτρέπει επίσης την ανάπτυξη μούχλας και άλλων μικροοργανισμών.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Το Sikagard®-905 W χρησιμοποιείται για αποτροπή εμφάνισης υγρασίας σε σοβατισμένες ή επιχρισμένες επιφάνειες, τούβλα ή πέτρα. Λόγω του χαμηλού της ιξώδους, διεισδύει βαθιά στο υπόστρωμα και σχηματίζει ένα αόρατο, υδατοστεγανό φράγμα.

- Προστατεύει έναντι της δημιουργίας αλάτων στην επιφάνεια
- Προλαμβάνει την ανάπτυξη μούχλας μειώνοντας την υδατοαπορρόφηση
- Προστατεύει έναντι υγρασίας και σταθεροποιεί το υπόστρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συσκευασία	2 και 5 l δοχείο
Εμφάνιση / Χρώμα	Υγρό, γαλακτώδες
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασίες άνω των +5°C. Προστατέψτε το από τον παγετό και από υπερβολική θερμότητα.
Πυκνότητα	1,01 kg/l

Το Sikagard®-905 W χρησιμοποιείται επίσης ως επιφανειακός σκληρυντής για αδύναμα και σκονισμένα υποστρώματα, τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές εφαρμογές.

Το Sikagard®-905 W μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες αποκατάστασης ως αστάρι για τη βελτίωση αδύναμων ή σκονισμένων υποστρωμάτων πριν τη βαφή τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ χαμηλού ιξώδους
- Σχεδόν διάφανο μετά την ωρίμανση
- Μπορεί να επικαλυφθεί με βαφές ή ταπετσαρία
- Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά
- Δεν περιέχει βιοκτόνο ή άλλο συστατικό ενάντια σε ανάπτυξη μούχλας
- Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανάλωση	Γενικά απαιτούνται 0,2 έως 0,3 l/m ² ανά στρώση, ανάλογα με το πορώδες του υποστρώματος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5°C ελάχιστη / +35°C μέγιστη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πριν την εφαρμογή του υλικού απομακρύνετε υπάρχουσες βαφές, ταπετσαρίες ή επιστρώσεις που παρουσιάζουν φθορές από υγρασία.

Απομακρύνετε κάθε εμφανές ίχνος από άλατα, μούχλα ή άλλους μικροοργανισμούς

- Βουρτσίστε το υπόστρωμα επιμελώς
- Καθαρίστε με καθαρό νερό
- Αφήστε το υπόστρωμα να στεγνώσει επιφανειακά πριν την εφαρμογή

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Το Sikagard®-905 W είναι έτοιμο για χρήση. Ανακινήστε το δοχείο πριν την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόστε Sikagard®-905 W με πινέλο ή ρολό, εξασφαλίζοντας πλήρη εμποτισμό, βουρτσίζοντας ή ρολάροντας επιμελώς στο υπόστρωμα. Σε υψηλής απορροφητικότητας υποστρώματα, ενδέχεται να απαιτηθεί και δεύτερη στρώση. Αφήστε την πρώτη στρώση να ωριμάσει πριν εφαρμόσετε την επόμενη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Το Sikagard®-905 W δεν μπορεί να αποτρέψει βλάβες λόγω του φαινομένου της επιφανειακής συμπίκνωσης σε ψυχρούς τοίχους (π.χ. δωμάτια ανεπαρκούς αερισμού).
- Το Sikagard®-905 W δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση επιφανειών που έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες και απαιτούν ολική επαναδιαμόρφωση προφίλ και επίχριση (π.χ. αστοχίες σαθρών επιχρισμάτων, κ.τ.λ.).
- Σε περιπτώσεις που δεν θα ακολουθήσει βαφή, το Sikagard®-905 W ίσως να επηρεάσει ελαφρώς το οπτικό αποτέλεσμα. Διεξάγετε πάντα προκαταρκτικές δοκιμές πριν την τελική εφαρμογή.
- Αφήστε το Sikagard®-905 W να ωριμάσει πλήρως, χωρίς να κολλάει η επιφάνεια πριν την εφαρμογή της επόμενης στρώσης βαφής ή της ταπετσαρίας.
- Σε περίπτωση που ακολουθεί ταπετσαρία, χρησιμοποιήστε συγκολλητικό υλικό ταπετσαριών σχεδιασμένο για μη-πορώδη υποστρώματα.
- Σε περίπτωση που η επόμενη επίστρωση είναι πλε-

νόμνη ταπετσαρία, χρησιμοποιήστε συγκολλητικό υλικό που να ανθίσταται στη μούχλα.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΗΤΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/42, η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (Κατηγορία προϊόντος IIA / g τύπος wb) την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση είναι 30g/l (Οριακές τιμές 2010). Η μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του Sikagard®-905 W είναι περίπου 0 g/l την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδώ αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υπο-

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-905 W

Ιούλιος 2020, Έκδοση: 02.01

02189010000000056

δείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και το σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φύλλου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφα του οποίου παρέχονται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
Κρυονέρι 145 68
Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8160600
Fax.: +30 210 8160606
www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Sikagard®-905 W

Ιούλιος 2020, Έκδοση: 02.01
02189010000000056

Sikagard-905W-el-GR-(07-2020)-2-1.pdf